



VIPUL ORGANICS




Interconnected Chemistry

Pigmentos y Colorantes







# SunTONE<sup>®</sup>

Pigmentos para plasticos



VIVE EN EL  
**COLORIDO**  
LADO DE LA VIDA
























NOMBRE DEL PRODUCTO			APLICACIONES								PROPIEDADES			
Full Shade	SunTONE <sup>®</sup> Código.	C. I. Name	ABS	EVA	HDPE	LDPE	PP	PS	PU	PVC	LIGHT FASTNESS FULL TONE	LIGHT FASTNESS TINT TONE	HEAT STABILITY IN °C	MIGRATION
	YELLOW 3361	PY 12	●	●	●	●	●	●	●	●	4-5	3	180	4-5
	YELLOW 339 K	PY 13	●	●	●	●	●	●	●	●	6-7	6	200	3-4
	YELLOW 342	PY 14			●	●	●	●		●	5	3	200	3-4
	YELLOW 351	PY 17	●	●	●	●	●	●	●	●	6-7	6	200	3
	YELLOW 3186	PY 62			●	●	●	●		●	7	6	240	4-5
	YELLOW 3249	PY 83	●	●	●	●	●	●		●	7	6	200	4
	YELLOW 3414	PY 138	●		●	●	●				8	7	240	5
	YELLOW 3418 K	PY 139	●		●	●					7	7	240	5
	YELLOW 3453	PY 151			●	●	●			●	8	7	290	5
	YELLOW 3462	PY 154			●	●	●			●	8	7	290	5
	YELLOW 3504	PY 168			●	●	●	●		●	7	7	250	4-5
	YELLOW 3549	PY 183	●		●	●	●	●	●	●	8	7	280	4-5
	YELLOW 3573	PY 191	●		●	●	●	●	●	●	7	7	300	4-5
	ORANGE 793 K	PO 13			●	●	●	●		●	5	3-4	200	3-4
	ORANGE 7112	PO 16			●	●	●	●	●	●	6	4	220	4-5
	ORANGE 7238	PO 34				●	●	●			6-7	5-6	200	4
	ORANGE 7252	PO 36				●	●	●			7-8	6-7	280	4
	ORANGE 7448	PO 64	●	●	●	●	●	●	●	●	8	7	300	5
	RED 5240	PR 48.1			●	●	●	●		●	5-6	4	240	4

LIGHT FASTNESS : 1 A 8 (1 indica muy pobre, 8 indica excelente)

MIGRATION : 1 A 5 (1 indica migración intensa, 5 indica que no hay migración)

NOMBRE DEL PRODUCTO			APLICACIONES								PROPIEDADES			
Full Shade	SunTONE® Código.	C. I. Name	ABS	EVA	HDPE	LDPE	PP	PS	PU	PVC	LIGHT FASTNESS FULL TONE	LIGHT FASTNESS TINT TONE	HEAT STABILITY IN °C	MIGRATION
	RED 5241	PR 48.2		●	●	●	●	●	●	●	6	4	260	4-5
	RED 5242	PR 48.2	●	●	●	●	●	●	●	●	6	4	260	4
	RED 5245	PR 48.3			●	●	●	●		●	6-7	5	240	4-5
	RED 5266 K	PR 53.1	●	●	●	●	●	●		●	5	2-3	260	4-5
	RED 5287 K	PR 57.1	●	●	●	●	●	●		●	5-6	3-4	240	4
	RED 5611 K	PR 122	●	●	●	●	●	●		●	8	8	300	4-5
	RED 5850	PR 170	●	●	●	●	●		●	●	7-8	7	260	2-3
	RED 5851	PR 170	●	●	●	●	●		●	●	7-8	7	250	2-3
	RED 51270	PR 254	●	●	●	●	●		●	●	7-8	7	300	4-5
	BLUE 9151 K	PB 15.1	●	●	●	●	●		●	●	7-8	7	280	3-4
	BLUE 9152	PB 15.1	●	●	●	●	●		●	●	7-8	7	280	3-4
	BLUE 9153 K	PB 15.3	●	●	●	●	●		●	●	7	6	280	5
	BLUE 9261	PB 29			●	●	●			●	4	4	259	4
	GREEN 107 K	PG 7	●	●	●	●	●		●	●	7-8	7	300	4-5
	VIOLET 1119	PV 19	●	●	●	●	●	●	●	●	8	7	280	5
	VIOLET 1125 K	PV 23	●	●	●	●	●	●	●	●	8	7	280	5
	YELLOW 2222	PY 34	●	●	●	●	●		●	●	7	6	240	4-5
	YELLOW 2232	PY 34	●	●	●	●	●		●	●	7	6	240	4-5
	ORANGE 4245	PR 104	●	●	●	●	●		●	●	7	6	240	4-5

LIGHT FASTNESS : 1 A 8 (1 indica muy pobre, 8 indica excelente)

MIGRATION : 1 5 (1 indica migración intensa, 5 indica que no hay migración)

## Propiedades técnicas

- Amplia gama de colores brillantes e intensos
- Excepcional solidez a la luz y a la intemperie.
- Buena gama de pigmentos opacos y transparentes.
- Alto poder tintorial
- Pigmento con propiedades no migratorias y de baja deformación.
- Amplia compatibilidad con varios polímeros reactivos y no reactivos.
- Fácilmente dispersable

**SunTONE®** Los pigmentos de **Vipul Organics** son generalmente equivalentes o superiores a otros productos líderes y ofrecen un valor de uso excepcional.



NOTA:

Descargo de responsabilidad: La información incluida aquí se basa en datos confiables generados por nuestros laboratorios. Dado que el rendimiento de un pigmento también depende del aditivo y polímero utilizados, recomendamos que los clientes prueben la idoneidad del pigmento para su aplicación final. Sin embargo, si recibimos los métodos de prueba y las muestras, estaremos encantados de hacer lo mismo. Haremos todo lo posible para proporcionar productos de calidad constante dentro del alcance de las condiciones de venta y entrega. Si, a pesar de estas precauciones, se estableciera alguna responsabilidad, el daño, si lo hubiera, se limitará al valor de los bienes entregados por nosotros y utilizados por usted.

Todos los datos se basan en pruebas internas y no garantizan propiedades o rendimiento específicos. Hay muestras disponibles para pruebas del cliente a pedido. La calidad de nuestro producto está garantizada bajo Condiciones Generales de Venta.

Reproducción de color: Los colores anteriores se han generado electrónicamente y, por lo tanto, no deben utilizarse con fines comparativos. Los colores están destinados a dar una primera impresión del tono del colorante.

## Pigmentos y Colorantes

